

D-89



Κόλλα βινυλικών δαπέδων και μοκετών



■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Κόλλα υδατικής διασποράς, μονής επάλειψης, χωρίς διαλύτες, με βάση συνθετικά πολυμερή. Έτοιμη προς χρήση για τη συγκόλληση διαφόρων τύπων εύκαμπτων επικαλύψεων δαπέδων.

■ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ισχυρή αρχική πρόσφυση.
- Χωρίς αστάρι στις περισσότερες των εφαρμογών της.
- Παρατεταμένος ανοιχτός χρόνος εφαρμογής.
- Χαμηλές εκπομπές πτητικών οργανικών ουσιών.
- Υψηλή ελαστικότητα.
- Ανθεκτική στη γήρανση.
- Δεν επηρεάζεται από κραδασμούς, μικροδονήσεις και συστολοδιαστολές του υποστρώματος.

■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η DUROSTICK D-89 είναι κατάλληλη για τη συγκόλληση, σε απορροφητικά και μη υποστρώματα, εύκαμπτων επικαλύψεων, όπως:

- βινυλικών δαπέδων σε ρολά ή πλακίδια,

- όλων των τύπων μοκέτας με πλάτη από λάτεξ,
- δαπέδων από PVC με συνθετική πλάτη από τσόχα ή δαπέδων από φελλό με πλάτη από PVC,
- δαπέδων linoleum,
- πλακιδίων LVT.

Επιπλέον, κατάλληλη και για συγκόλληση σε δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση.

■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό, απορροφητικό, επίπεδο, απαλλαγμένο από σκόνες, σαθρά υλικά, λάδια και λίπη.

Μη απορροφητικά υποστρώματα όπως γυαλιστερά πλακίδια ή μάρμαρα, προετοιμάζονται με δύο διαδοχικές επιστρώσεις χαλαζιακό αστάρι DS-290, πάχους 1mm η κάθε μία, καλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο και τα κενά των αρμών.

Όταν η εφαρμογή γίνεται σε δάπεδα με προβλήματα ανερχόμενης υγρασίας, συνιστάται στεγανοποίηση του υποστρώματος με εύκαμπτο κονίαμα στεγανοποίησης D-1 FLEX της DUROSTICK.



Κόλλα βινυλικών δαπέδων και μοκετών

Εάν η εφαρμογή αφορά σε δάπεδο που δεν είναι απόλυτα επίπεδο και πρέπει να επιπεδωθεί σε πάχη 1-10mm, προτείνεται η εφαρμογή του αυτοεπιπεδούμενου ταχύηκτου τσιμεντοκονιάματος D-65 της DUROSTICK.

Εάν απαιτείται επιπέδωση σε μεγαλύτερα πάχη, από 3-30mm, προτείνεται η εφαρμογή του αυτοεπιπεδούμενου ταχύηκτου τσιμεντοκονιάματος D-64 της DUROSTICK.

Η υγρασία του υποστρώματος σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3%.

2. Εφαρμογή

Απλώνουμε ομοιόμορφα την κόλλα με οδοντωτή σπάτουλα 2-3mm ή ρολό, ανάλογα με τον τύπο της επιφάνειας και του δαπέδου.

Αφήνουμε την κόλλα να 'τραβήξει' για περίπου 10-15 λεπτά σε απορροφητικά υποστρώματα, έως 30 λεπτά σε μη απορροφητικά και τοποθετούμε το υλικό επικάλυψης.

Πιέζουμε την επικαλυμμένη επιφάνεια με ξύλινη σπάτουλα ή με μεταλλικό ρολό, αμέσως μετά την τοποθέτησή της. Η πίεση ασκείται από το κέντρο προς τις άκρες, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη κατανομή της κόλλας και να απελευθερωθεί τυχόν εγκλωβισμένος αέρας.

■ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Η πλεονάζουσα κόλλα αφαιρείται άμεσα με καθαρό, νωπό σφουγγάρι. Καθαρίζουμε τα εργαλεία και τα χέρια μας με χλιαρό νερό.

■ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

250-500gr/m², ανάλογα με το υπόστρωμα και την πλάτη της επικάλυψης.

■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε καλά κλεισμένες συσκευασίες, σε χώρους προστατευμένους από τον παγετό, για 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.

Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά.

Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

■ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Αναδεύστε καλά πριν από την εφαρμογή.
- Εύκαμπτες επικαλύψεις σε ρολά πρέπει να ανοιχτούν και να απλωθούν αρκετή ώρα πριν την τοποθέτησή τους, προκειμένου να 'ισιώσουν' από το δίπλωμα.
- Θα πρέπει να αποθηκεύονται, τουλάχιστον 24 ώρες πριν την τοποθέτησή τους, σε θερμοκρασία δωματίου (στον χώρο εφαρμογής τους).
- Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή της επικάλυψης.

■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχείο 4kg, 12kg.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

(Συνθήκες μετρήσεων 23°C και 50% R.H.)

■ Μορφή - Χρώμα	Θιξοτροπική πάστα - Μπεζ
■ pH πάστας	8,0±0,5
■ Ειδικό βάρος	1,25±0,05kg/lit
■ Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +10°C έως +25°C
■ Θερμοκρασιακή αντοχή	Από -40°C έως +80°C
■ Ανοιχτός χρόνος εργασιμότητας	10-20 λεπτά στους 23°C
■ Βατότητα	Μετά από 3-5 ώρες
■ Παράδοση προς χρήση	Μετά από 48-72 ώρες

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350
Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44
ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365

Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr