

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ 100%



■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Υδατοδιαλυτό, ακρυλικό αστάρι πλαστικών και ακρυλικών χρωμάτων, με ισχυρή πρόσφυση και αντοχή σε αλκαλικές επιφάνειες. Σταθεροποιεί τις νέες προς βαφή επιφάνειες και μειώνει την απορροφητικότητα τους, αυξάνοντας έτσι την απόδοση των χρωμάτων και διπλασιάζοντας τον χρόνο ζωής τους. Η ασταρωμένη επιφάνεια διασφαλίζει την ομοιομορφία της τελικής βαφής. Είναι άοσμο, έχει υψηλή απόδοση, στεγνώνει γρήγορα και διεισδύει σε βάθος.

■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το DUROSTICK ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ 100% συνιστάται να προηγείται της βαφής σε τοιχοποιίες από σοβά, μπετόν, καθώς και σε σπατουλαρισμένες επιφάνειες με τσιμεντοειδείς στόκους. Παλιά πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα, αφού αφαιρεθούν τα σαθρά σημεία, ασταρώνονται με μία επίστρωση ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ 100% και στη συνέχεια επαναβάφονται. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Η επιφάνεια που θα ασταρωθεί πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και απαλλαγμένη από σαθρά σημεία, σκόνες και λάδια ξυλοτύπων. Πορώδεις επιφάνειες επιστρώνονται με 1 μέρος ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ 100% και 2 μέρη νερό, ενώ σε επιφάνειες μειωμένης απορροφητικότητας η αναλογία είναι 1:3, για την αποφυγή δημιουργίας γυαλιστερού φιλμ.

2. Εφαρμογή

Το αραιωμένο προϊόν πρέπει να αναδεύεται καλά πριν από την εφαρμογή και περιοδικά, γιατί διαχωρίζονται τα συστατικά του. Εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless.

■ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό και διάλυμα απορρυπαντικού, αμέσως μετά τη χρήση τους.

■ ΑΠΟΔΟΣΗ

Περίπου 10-15m²/lt, ανάλογα με την

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ 100%



απορροφητικότητα και την αραίωση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από τον παγετό, για 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.
Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά.
Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 750ml
Δοχείο 3lt, 10lt.

| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
|-------------------------|---|
| ■ Μορφή - Χρώμα | Συμπυκνωμένο ακρυλικό γαλάκτωμα - Λευκό, γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει |
| ■ Ειδικό βάρος | 1,00±0,03kg/lt |
| ■ Θερμοκρασία εφαρμογής | Από +5°C έως +35°C |
| ■ Χρόνος στεγνώματος | Μία ώρα (στην αφή) στους 25°C |
| ■ Βάψιμο | Μετά από 4-6 ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες |

Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):

Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/η: «Συνδετικά Αστάρια», Τύπος Υ): 30gr/lt (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 14gr/lt Π.Ο.Ε.

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350
Φαξ: 210 55 99 612
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44
ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22
Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365
Φαξ: 2310 797 367
Email: info@durostick.gr