

ANTIFREEZE POWDER



Αντιπαγετικό πρόσθετο τσιμεντοκονιαμάτων



■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Επιταχυντής σκλήρυνσης σε μορφή πούδρας που προστίθεται σε τυποποιημένα ή παραδοσιακά τσιμεντοκονιάματα, επιταχύνοντας την ανάπτυξη των μηχανικών αντοχών σε χαμηλές θερμοκρασίες. Οι εφαρμογές των κονιαμάτων πρέπει να γίνονται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των +5°C. Έχει αποδειχθεί πως εάν η θερμοκρασία μειωθεί κάτω από τους +5°C και η πήξη δεν έχει ολοκληρωθεί, τότε το τσιμεντοκονίαμα αποδομείται και καταστρέφεται. Το ANTIFREEZE POWDER επιταχύνει την ενεργοποίηση του τσιμέντου που εμπεριέχεται στα τσιμεντοκονιάματα, βοηθά την γρήγορη ενυδάτωσή του, μειώνει τον χρόνο πήξης και σκλήρυνσής του, αποτρέποντας την παγοπληξία κατά τη διάρκεια της ωρίμανσής τους.

Η προσθήκη του ANTIFREEZE POWDER σε κάθε σακί 25kg αποτρέπει τεχνικές αστοχίες λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών.

■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το ANTIFREEZE POWDER είναι ιδανικό για εφαρμογές όπου απαιτείται γρήγορη παράδοση εργασίας και η ωρίμανση πραγματοποιείται κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες (από -5°C έως

+4°C). Απόλυτα συμβατό για όλα τα είδη τυποποιημένων και παραδοσιακών κονιαμάτων κανονικού χρόνου ωρίμανσης.

■ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Προτείνεται ένα σακουλάκι 500gr να προστίθεται κατευθείαν στο νερό ανάμειξης για κάθε σακί 25kg τσιμεντοκονιάματος, όπως: κόλλες πλακιδίων, θερμομονωτικών πλακών, σοβάδες βασιικής στρώσης, επισκευαστικά κονιάματα κλπ.
- Προτείνεται η προσθήκη 2kg (4 σακουλάκια) για κάθε 50kg τσιμέντου για την επιτάχυνση της πήξης μη τυποποιημένων τσιμεντοκονιαμάτων.

■ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Εάν είναι δυνατόν, η έναρξη των εργασιών να ξεκινά νωρίς το πρωί, ώστε να αξιοποιείται το πλεονέκτημα των πιο υψηλών θερμοκρασιών κατά τη διάρκεια της ημέρας.
- Τόσο τα τυποποιημένα όσο και τα παραδοσιακά κονιάματα πρέπει να εφαρμόζονται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των +5°C.
- Εάν το νερό ανάμειξης που θα χρησιμοποιηθεί έχει θερμοκρασία πάνω από +10°C λειτουργεί θετικά στην εφαρμογή.

ANTIFREEZE POWDER



Αντιπαγετικό πρόσθετο τσιμεντοκονιαμάτων

■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε ξηρούς χώρους, για 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως ερεθιστικό. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 500gr.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
■ Μορφή - Χρώμα	Κονία - Λευκή
■ Φαινόμενη πυκνότητα ξηρού κονιάματος	1,15±0,05kg/ltr
■ Κύρια δράση	Επιταχυντής σκλήρυνσης
■ Η προσθήκη του ANTIFREEZE POWDER μειώνει τον χρόνο ζωής στο δοχείο από 40-50%.	
Η προσθήκη ANTIFREEZE POWDER σε κονιάματα, προσδίδει αύξηση των μηχανικών αντοχών, σύμφωνα με το EN 196-1, κατά μέσο όρο:	<ul style="list-style-type: none"> • ≥ 20% στις 24 ώρες • ≥ 25% στις 48 ώρες • ≥ 30% στις 3 ημέρες • ≥ 2% στις 28 ημέρες

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,

Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350
Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.Π.Ε. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44

ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365

Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr