

ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ



■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Αστάρι μετάλλων, αλκυδικής βάσης, με ισχυρά αντιδιαβρωτικά πρόσθετα που διασφαλίζουν μακροχρόνια προστασία κατά της οξείδωσης. Δουλεύεται μαλακά, έχει ισχυρή πρόσφυση, υψηλή καλυπτικότητα, απλώνει τέλεια, στεγνώνει γρήγορα και τρίβεται εύκολα.

■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ως αντισκωριακό υπόστρωμα, προστατεύει τις κατάλληλα προετοιμασμένες μεταλλικές επιφάνειες, όπως κάγκελα, πόρτες και άλλες μεταλλικές κατασκευές.

Σε τοίχους και ταβάνια που έχουν εμποτιστεί από νικοτίνη και καπνιά ή εμφανίζουν μαυρίλες από υγρασία, καθώς και σε ταβάνια με κόλλα ή ασβέστη, μία επίστρωση ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ της DUROSTICK απομονώνει λεκέδες, μπαλώματα και κιτρινίσματα από τις επιφάνειες και δημιουργεί το κατάλληλο υπόστρωμα για τελική βαφή.

■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία επιφάνειας - Εφαρμογή
Μεταλλικές βαμμένες επιφάνειες: Απομακρύνουμε επιμελώς τα σαθρά χρώματα και τις σκουριές (*), χρησιμοποιώντας μεταλλική σπάτουλα, γυαλόχαρτο, τροχό ή χονδρό ατσαλόμαλλο. Καθαρίζουμε με THINNER 101 της DUROSTICK και εφαρμόζουμε 2 επιστρώσεις ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ της DUROSTICK με ρολό, πινέλο ή πιστόλι. Αν απαιτείται λεία επιφάνεια, τρίβουμε και απομακρύνουμε τη σκόνη. Τέλος, εφαρμόζουμε μία έως δύο επιστρώσεις ριπολίνη DUROLUX ή DUROLUX AQUA της DUROSTICK με ρολό ή πινέλο.

Μεταλλικές νέες (άβαφες) επιφάνειες: Τρίβουμε και καθαρίζουμε τις επιφάνειες έως ότου απομακρυνθούν σκουριές και λάδια με την ίδια ως άνω διαδικασία.

(*) Η σκουριά μπορεί να αφαιρεθεί και με RUST REMOVER της DUROSTICK, πριν την εφαρμογή του προϊόντος.

ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ



Τοίχοι-ταβάνια:

Εφαρμόζουμε με ρολό μία επίστρωση λευκό ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ σε στεγνή επιφάνεια και στη συνέχεια 2 επιστρώσεις πλαστικό ή ακρυλικό χρώμα DUROSTICK.

■ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται με THINNER 101 της DUROSTICK ή με white spirit, αμέσως μετά τη χρήση τους.

■ ΑΠΟΔΟΣΗ

Περίπου 8-14m²/kg ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, μακριά από κάθε πηγή θερμότητας, για 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

■ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Αναδεύστε καλά πριν από τη χρήση.

■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως επιβλαβές και εύφλεκτο.
Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους.
Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 16 τεμ. 1kg
Χαρτοκιβώτιο 6 τεμ. 5kg.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

■ Μορφή - Χρώμα	Θιξοτροπικό υγρό - Λευκό, γκρι
■ Ειδικό βάρος	1,58±0,08kg/lit
■ Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +10°C έως +35°C
■ Αραίωση	Έως 10-15% με THINNER 101 ή με white spirit
■ Χρόνος στεγνώματος	Μία ώρα (στην αφή), ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες
■ Επαναβαφή	Μετά από 10-15 ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες

Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):

Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/θ: «Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού», Τύπος Δ): 500gr/lit (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 499gr/lit Π.Ο.Ε.

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350
Φαξ: 210 55 99 612
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44
ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22
Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365
Φαξ: 2310 797 367
Email: info@durostick.gr