

## Υλικό αρμολόγησης γυψοσανίδων



### ■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Σφραγιστικό υλικό με βάση τη γύψο, ιδανικό για την αρμολόγηση γυψοσανίδων με χρήση ταινίας αρμού. Διακρίνεται για την ισχυρή πρόσφυση και την υψηλή αντοχή του. Δεν ρηγματώνει σε πλάτος έως 15mm. Αρκεί μόνο η προσθήκη νερού για να δημιουργηθεί ένας ευκολόχρηστος πολτός, ο οποίος δεν συρρικνώνεται.

Έχει καλή εργασιμότητα, τρίβεται εύκολα και δίνει λεία τελική επιφάνεια, χωρίς ατέλειες. Κατατάσσεται ως υλικό αρμολόγησης γυψοσανίδων στην κατηγορία 2B-A1 κατά EN 13963.

### ■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το DUROSTICK D-67 είναι κατάλληλο για τη σφράγιση αρμών, σε συνδυασμό με τη χρήση αυτοκόλλητης ταινίας (γάζας) ενίσχυσης αρμών DUROSTICK DS-230, καθώς και για το στοκάρισμα βιδών στήριξης των γυψοσανίδων. Επίσης, είναι ιδανικό για την επικόλληση γυψοσανίδων σε επίπεδες επιφάνειες, καθώς και για την επιδιόρθωση φθαρμένων γυψοσανίδων.

### ■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

#### 1. Προετοιμασία επιφάνειας

Οι γυψοσανίδες πρέπει να είναι σταθερές και απαλλαγμένες από σκόνες και σαθρά σημεία. Οι βίδες στήριξής τους δεν πρέπει να εξέχουν. Συγκεντρώνουμε τα εργαλεία χρήσης, όπως βιδοσπάτουλα 15cm, σπάτουλα στοκαρίσματος 20cm και φινιρίσματος 28cm.

Η αρμολόγηση θα πρέπει να γίνεται σε χώρους χαμηλής υγρασίας και με θερμοκρασία όχι κατώτερη των +8°C και όχι ανώτερη των +30°C.

Συνιστάται να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες σε δάπεδα που μπορεί να αποβάλλουν υγρασία. Η υγρασία εμποδίζει το στέγνωμα και διογκώνει τους αρμούς.

#### 2. Εφαρμογή

Αδειάζουμε σταδιακά το υλικό σε καθαρό δοχείο με νερό (ποτέ το νερό στο υλικό), σε αναλογία 20kg DUROSTICK D-67 προς 10lt νερό (2,5lt προς 5kg). Ανακατεύουμε με μυστράκι ή σπάτουλα, έως ότου δημιουργηθεί μία ομοιογενής πηκτή μάζα,



## Υλικό αρμολόγησης γυψοσανίδων

χωρίς σβώλους, κατάλληλη για στοκάρισμα.  
Το έτοιμο μείγμα παραμένει εργάσιμο έως 45 λεπτά.  
Στοκάρουμε τους αρμούς δημιουργώντας το κατάλληλο υπόστρωμα για να ακολουθήσει η τοποθέτηση της ταινίας (γάζας), πιέζοντας ελαφρά με τη σπάτουλα έως ότου ενσωματωθεί.  
Η κάθε στρώση που ακολουθεί θα πρέπει να εφαρμόζεται εφόσον έχει στεγνώσει η προηγούμενη.  
Λειανούμε την τελική επιφάνεια με γυαλόχαρτο και αφαιρούμε τη σκόνη, προκειμένου να ακολουθήσει αστάρωμα και βαφή της επιφάνειας.

### ■ ΧΡΗΣΙΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Μετά την αρμολόγηση, για απόλυτα λεία επιφάνεια, ασταρώνουμε με μικρομοριακό σταθεροποιητή AQUAFIX και εφαρμόζουμε τον υπέρλεπτο στόκο σπατουλαρίσματος STUCOFIX-P της DUROSTICK. Ακολουθεί αστάρωμα και βαφή της τοιχοποιίας.

### ■ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Το D-67 πρέπει να εφαρμόζεται σε χώρους με κανονικά επίπεδα υγρασίας.
- Το υλικό όταν αρχίζει να πήζει δεν πρέπει να χρησιμοποιείται και δεν αναμειγνύεται ξανά με νερό.
- Αμέσως μετά το τέλος της εργασίας, τα εργαλεία θα πρέπει να καθαρίζονται με νερό και να κλείνονται καλά τα ήδη ανοιχτά σακιά.

### ■ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

100-150gr ανά τρέχον μέτρο, ανάλογα με το πλάτος και το βάθος του αρμού.

### ■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται στην εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία του, σε ξηρούς και σκιερούς χώρους, για 8 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

### ■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.  
Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά.  
Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας την ετικέτα ή τη συσκευασία.

### ■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 4 σακούλες 5kg σε παλέτα 720kg  
Χαρτόσακος 20kg σε παλέτα 1.200kg.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

(Συνθήκες μετρήσεων 23°C και 50% R.H.)

■ <b>Μορφή - Χρώμα</b>	Κονία με βάση τη γύψο - Γκρι ανοιχτό
■ <b>Φαινόμενη πυκνότητα ξηρού κονιάματος</b>	0,75±0,05kg/lt
■ <b>Φαινόμενη πυκνότητα νωπού κονιάματος</b>	2,00±0,05kg/lt
■ <b>Μέγιστη διάμετρος κόκκου</b>	0,12mm
■ <b>Απαιτήση σε νερό</b>	10lt νερό σε 20kg κονία
■ <b>Θερμοκρασία εφαρμογής</b>	Από +8°C έως +30°C
■ <b>Θερμοκρασιακή αντοχή</b>	Από -25°C έως +80°C
■ <b>Χρόνος ζωής στο δοχείο</b>	45 λεπτά

### DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,  
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

**ΑΘΗΝΑ:** ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,  
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350  
Φαξ: 210 55 99 612

**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:** ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44  
ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365  
Φαξ: 2310 797 367

Email: [info@durostick.gr](mailto:info@durostick.gr)