



Ριπολίνη διαλύτου για ξύλα & μέταλλα



■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Αλκυδική ριπολίνη εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής, κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Δουλεύεται εύκολα, απλώνει ομοιόμορφα στην επιφάνεια χωρίς βενιές, έχει μεγάλη απόδοση και καλυπτικότητα. Διατηρεί τη στιλπνότητα και τις αποχρώσεις αμετάβλητες και δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου. Ιδιαίτερα ελαστική και ανθεκτική στο συχνό πλύσιμο, την ατμοσφαιρική ρύπανση και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η ριπολίνη DUROLUX είναι κατάλληλη για εφαρμογή σε όλες τις ξύλινες επιφάνειες, όπως πόρτες, παράθυρα, ντουλάπες, ντουλάπια, πέργκολες, φράκτες, καθώς και για κάθε σιδηροκατασκευή, όπως κάγκελα, μεταλλικές κάσες κουφωμάτων, πόρτες και γενικά για όλες τις μεταλλικές επιφάνειες. Είναι κατάλληλο και για τη βαφή κεραμικών γλαστρών.

■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Η σωστή προετοιμασία διασφαλίζει το αρτιότερο τελικό αποτέλεσμα τόσο στις ξύλινες όσο και στις μεταλλικές επιφάνειες, οι οποίες πρέπει να είναι επιμελώς καθαρισμένες και στεγνές, απαλλαγμένες από σκουριές (*), λάδια και σκόνες.

Νέες ξύλινες επιφάνειες

Τρίβουμε με γυαλόχαρτο και διασφαλίζουμε αντιμυκητική προστασία και προστασία από ξυλοφάγα έντομα με άχρωμο συντηρητικό εμποτισμού DUROXYL Wood Protection/Conditioner. Στη συνέχεια, στοκάρουμε STUCOFIX πολτό (εφόσον χρειάζεται) και εφαρμόζουμε μία έως δύο επιστρώσεις ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ. Ολοκληρώνουμε την εφαρμογή με 2 επιστρώσεις DUROLUX της DUROSTICK.



Ριπολίνη διαλύτου για ξύλα & μέταλλα

Παλιές ξύλινες επιφάνειες

Απομακρύνουμε επιμελώς με γυαλόχαρτο σαθρά χρώματα, ασταρώνουμε με μία επίστρωση ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ (εφόσον χρειάζεται) και έπειτα εφαρμόζουμε 2 επιστρώσεις DUROLUX της DUROSTICK.

Νέες μεταλλικές επιφάνειες

Αφαιρούμε επιμελώς τις σκουριές, καθαρίζουμε με THINNER 101 της DUROSTICK ή με white spirit και εφαρμόζουμε αρχικά μία επίστρωση ΦΥΣΙΚΟ ΜΙΝΙΟ, στη συνέχεια μία επίστρωση ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ και τέλος 2 επιστρώσεις DUROLUX της DUROSTICK.

Παλιές μεταλλικές επιφάνειες

Απομακρύνουμε επιμελώς τα σαθρά χρώματα και τις σκουριές με σμυριδόχαρτο, τροχό ή χονδρό ατσαλόμαλλο. Ασταρώνουμε με μία έως δύο επιστρώσεις ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (εάν υπάρχουν ξεφλουδίσματα) και συνεχίζουμε με 2 επιστρώσεις DUROLUX της DUROSTICK.

(*) Η σκουριά μπορεί να αφαιρεθεί και με RUST REMOVER της DUROSTICK.

2. Εφαρμογή

Αναδεύστε καλά πριν από τη χρήση. Η ριπολίνη DUROLUX εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless και αραιώνεται έως 5% με THINNER 101 της DUROSTICK ή με white spirit.

■ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία βαφής καθαρίζονται με το υλικό αραιώσης και στη συνέχεια με απορρυπαντικό.

■ ΑΠΟΔΟΣΗ

Περίπου 12-14m²/lt ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής.

■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε κλειστά δοχεία, μακριά από κάθε πηγή θερμότητας, για 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως επιβλαβές.

Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.













■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 375ml

Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 750ml

Χαρτοκιβώτιο 4 τεμ. 2,5lt.

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 ΛΕΥΚΟ (50)	 ΖΑΧΑΡΙ (51)	 ΚΑΛΑΜΙ (52)	 ΓΚΡΙ ΑΝ. (56)
 ΩΧΡΑ (54)	 ΚΙΤΡΙΝΟ (55)	 ΚΑΦΕ ΑΝ. (56)	 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ (57)
 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ (58)	 ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟ (59)	 ΚΟΚΚΙΝΟ (60)	 ΜΑΥΡΟ (61)



Ριπολίνη διαλύτου για ξύλα & μέταλλα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
■ Μορφή - Χρώμα	Θιξοτροπικό υγρό - 12 βασικά
■ Αποχρώσεις	Λευκό, μαύρο (γυαλιστερή, σατινέ), 10 επιπλέον βασικές (γυαλιστερές)
■ Ειδικό βάρος	1,15±0,10kg/lt
■ Εμφάνιση	Γυαλιστερή, σατινέ (μαύρο και λευκό)
■ Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +10°C έως +35°C
■ Αραίωση	Έως 5% με THINNER 101 ή με white spirit
■ Χρόνος στεγνώματος	4 ώρες (στην αφή), ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες
■ Επαναβαφή	Μετά από 16-20 ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες
■ Δεν περιέχει μόλυβδο ή υδράργυρο	

Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):

Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/δ «Εσωτερικής/Εξωτερικής χρήσης για τελειώματα και επενδύσεις από ξύλο και μέταλλο», Τύπος Δ): 300gr/lt (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 299gr/lt Π.Ο.Ε.

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350
Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44
ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365

Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr