

# DUROXYL Wood Protection/Conditioner



Διάφανο συντηρητικό εμποτισμού ξύλου διαλύτου



## ■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ειδικό συντηρητικό εμποτισμού ξύλου διαλύτου, για εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες. Διεισδύει βαθιά στους πόρους του ξύλου και το προστατεύει από τους τερμίτες και άλλα ξυλοφάγα έντομα, μύκητες, μούχλα, μπλε κηλίδες (σάπισμα, κυάνωση κλπ.) και σήψη. Παραμένει ενεργό για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν ξεφλουδίζει, δεν φουσκώνει και δεν 'σκάει', λόγω της διεισδυτικότητας και της ελαστικότητάς του. Λειτουργεί ως αστάρι για τα έγχρωμα βερνίκια DUROXYL 11 αποχρώσεων, καθώς και τα διακοσμητικά βερνίκια DUROLAC και MARINER της DUROSTICK.

## ■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το DUROXYL Wood Protection/Conditioner είναι κατάλληλο για ερασιτεχνικές και επαγγελματικές εφαρμογές, όπως ξύλινα παράθυρα, πόρτες, έπιπλα, επενδύσεις, μαρκίζες, περιφράξεις, πέργκολες, στέγαστρα, δοκάρια κερμοσκεπών, κάγκελα μπαλκονιών και ταρατσών κλπ. Εφαρμόζεται ως αστάρι πρόληψης και θεραπείας κάθε ξυλοκατασκευής, προκειμένου να υποδεχθεί βερνίκι, έγχρωμο ή άχρωμο. Στην περίπτωση που θα

ακολουθήσει έγχρωμο βερνίκι, διασφαλίζει επιπλέον και ομοιογένεια της απορροφητικότητας του ξύλου και κατ' επέκταση χρωματική ομοιομορφία σε αυτό.

## ■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

### 1. Προετοιμασία επιφάνειας

Η σωστή προετοιμασία διασφαλίζει το αρτιότερο αποτέλεσμα τόσο σε καινούρια όσο και σε παλαιά ξύλα. Η επιφάνεια του ξύλου πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και απαλλαγμένη από σαθρά σημεία. Κατά την εφαρμογή και το στέγνωμά του η θερμοκρασία θα πρέπει να είναι πάνω από τους 5°C και η σχετική υγρασία του χώρου θα πρέπει να είναι κάτω από 80%.

**Νέες ξύλινες επιφάνειες:** Πριν από την εφαρμογή του DUROXYL Wood Protection/Conditioner, οι επιφάνειες θα πρέπει να έχουν τριφτεί με το κατάλληλο γυαλόχαρτο ακολουθώντας τα 'νερά' του ξύλου και να έχουν αφαιρεθεί καλά οι σκόνες, ενώ αν υπάρχει ρετσίνα, το απομακρύνουμε με THINNER 101 της DUROSTICK.

Μετά την εφαρμογή, όπου χρειάζεται, στοκάρουμε με ξυλόστοκο 15 αποχρώσεων DUROWOOD της DUROSTICK.

# DUROXYL Wood Protection/Conditioner



## Διάφανο συντηρητικό εμποτισμού ξύλου διαλύτου

**Παλιές ξύλινες επιφάνειες (\*):** Απομακρύνουμε επιμελώς με γυαλόχαρτο σαθρά και ξεφλουδισμένα βερνίκια, επιστρώνουμε με άχρωμο συντηρητικό εμποτισμού DUROXYL Wood Protection/Conditioner και στοκάρουμε με DUROWOOD όπου χρειάζεται. Ακολουθεί (εάν είναι επιθυμητή αλλαγή απόχρωσης) έγχρωμο βερνίκι εμποτισμού DUROXYL 11 αποχρώσεων.

(\*) Αν τα ξύλα είναι λερωμένα από δύσκολους συσσωρευμένους λεκέδες, όπως λάδια, άλατα κ.ά., συνιστάται να προηγηθεί καθαρισμός τους με WOOD CLEANER της DUROSTICK, να τα ξεπλύνουμε με άφθονο νερό και να τα αφήσουμε να στεγνώσουν.

### 2. Εφαρμογή

Ανακινούμε καλά το συντηρητικό εμποτισμού DUROXYL Wood Protection/Conditioner και εφαρμόζουμε μία επίστρωση με ρολό ή πινέλο, χωρίς αραίωση, προκειμένου να διεισδύσει βαθύτερα στο ξύλο. Ακολουθούν μία έως τρεις επιστρώσεις με έγχρωμο βερνίκι εμποτισμού DUROXYL, ανάλογα με την απόχρωση που επιθυμούμε και το είδος του ξύλου. Για ακόμη μεγαλύτερη προστασία από την παλαίωση και τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, ιδιαίτερα την έντονη ηλιοφάνεια σε εξωτερικές επιφάνειες, αλλά και για τη διατήρηση της απόχρωσής του, συνιστάται η εφαρμογή σε μία έως δύο επιστρώσεις των διακοσμητικών και προστατευτικών βερνικιών DUROLAC (σατινέ ή γυαλιστερό) ή MARINER (γυαλιστερό) της DUROSTICK.

### ■ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται με THINNER 101 της DUROSTICK, αμέσως μετά τη χρήση τους.

### ■ ΑΠΟΔΟΣΗ

Περίπου 5-8m<sup>2</sup>/lt ανά στρώση, ανάλογα με το είδος, την απορροφητικότητα του ξύλου και τον βαθμό προστασίας που θέλουμε να προσδώσουμε.

### ■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, προστατευμένους από τον παγετό και μακριά από κάθε πηγή θερμότητας, έως 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής στην αρχική του συσκευασία.

### ■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως επιβλαβές και εύφλεκτο.

Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

### ■ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση. Δεν αραιώνεται.
- Αναδεύστε καλά πριν από τη χρήση και κλείστε το δοχείο καλά μετά την εφαρμογή.
- Τα συντηρητικά ξύλου θα πρέπει να εφαρμόζονται με προσοχή.

### ■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 750ml

Χαρτοκιβώτιο 4 τεμ. 2,5lt

Δοχείο 15lt.

# DUROXYL Wood Protection/Conditioner



Διάφανο συντηρητικό εμποτισμού ξύλου διαλύτου

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
■ Μορφή - Χρώμα	Υγρό βερνίκι εμποτισμού - Διάφανο
■ Ειδικό βάρος	0,80±0,05kg/lit
■ Στερεά κατά βάρος	6-10% w/w
■ Στιλπνότητα	Ματ
■ Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5°C έως +35°C
■ Χρόνος στεγνώματος	1-2 ώρες (στην αφή), ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία)
■ Επαναβαφή	Σε περίπου 24 ώρες στους 23°C και σχετική υγρασία 60%
■ Οσμή	Ελαφριά, γίνεται άοσμο όταν στεγνώσει

## Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):

Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/στ: «Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης προϊόντα χρώσης ξύλου χωρίς σχηματισμό υμενίου», Τύπος Δ): 700gr/lit (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 675gr/lit Π.Ο.Ε.  
Αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας: ΤΠ8-0125

## DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,  
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

**ΑΘΗΝΑ:** ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,  
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350  
Φαξ: 210 55 99 612

**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:** ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44  
ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365

Φαξ: 2310 797 367

Email: [info@durostick.gr](mailto:info@durostick.gr)

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου.