

# LUSSO D'ORO



## Διακοσμητική πούδρα τεχνοτροπίας



### ■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Διακοσμητικά, υπέρλεπτα, μεταλλικά πιγμέντα που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με το υγρό γυαλί DECO LIQUID GLASS, αποδίδοντας αποχρώσεις σε χρυσό, ασημί και χαλκό. Εφαρμόζονται και με επίταση του υλικού σε νωπή τσιμεντοειδή επιφάνεια, στην οποία αποδίδουν μοναδικό χαρακτήρα ιδιαίτερης αισθητικής, την αναδεικνύουν και προβάλλουν με έναν ιδιαίτερα εντυπωσιακό τρόπο τεχνοτροπίες μοναδικής ομορφιάς που εντάσσονται διακριτικά σε κάθε χώρο.

### ■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το LUSSO D'ORO εφαρμόζεται σε **εσωτερικούς χώρους**, σε τοίχους και δάπεδα στα οποία υπάρχει 'απαίτηση' για δημιουργία τεχνοτροπίας αυτού του τύπου. Μπορεί να εφαρμοστεί στο σύνολο μίας επιφάνειας (π.χ. σε έναν τοίχο) ή σε μέρος της (π.χ. σε μία κολόνα ή ένα τζάκι) εντασσόμενο στην αισθητική του χώρου, στην οποία και προσθέτει μία εντυπωσιακή πινελιά πολυτέλειας.

Με την προσθήκη του LUSSO D'ORO στο υγρό γυαλί DECO LIQUID GLASS εφαρμόζεται και σε: **Αγάλματα** από γύψο, τσιμέντο ή πολυεστέρα, των οποίων η όψη μετατρέπεται σε μεταλλική, π.χ. χρυσή, ασημένια ή χάλκινη.

**Διακοσμητικά γύψινα**, προσφέροντας προτάσεις κλασικής αισθητικής σε εσωτερικούς χώρους.

**Τσιμεντένιες ή κεραμικές γλάστρες και διακοσμητικά** μεταμορφώνονται, αλλάζοντας ολοκληρωτικά όψη και αξία

**Νέες τοιχοποιίες από γυψοσανίδα**, στοκάρονται με STUCOFIX-P και ασταρώνονται με AQUAFIX ή ΑΣΤΑΡΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ της DUROSTICK. Ακολουθούν δύο επιστρώσεις DECO LIQUID GLASS με LUSSO D'ORO.

**Σε παλιές βαμμένες τοιχοποιίες από γυψοσανίδα**, εάν υπάρχουν τριχοειδείς ρωγμές στις ενώσεις τους, αποκαθίστανται με ΑΦΡΟΣΤΟΚΟ της DUROSTICK, ασταρώνονται και βάφονται όπως προηγούμενα. Και στις δύο περιπτώσεις οι γυψοσανίδες αναβαθμίζονται αισθητικά και αποτελούν μία οικονομική διακοσμητική πρόταση με ευκολία εφαρμογής και παράλληλης στεγάνωσής τους.



## Διακοσμητική πούδρα τεχνοτροπίας

Αποτελεί εξαιρετική επιλογή διακόσμησης για επιφάνειες επενδυμένες με πατητή τσιμεντοκονία DS-250, DS-252 FLEX και DS-256 FLEX VELVET της DUROSTICK.

Κολακεύει και αναδεικνύει τις επιφάνειες, δημιουργώντας 'πατίνες' με αντική όψη.

### ■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

#### 1. Εφαρμογή της πούδρας απευθείας στην επιφάνεια (επίπαση).

Η επιφάνεια εφαρμογής, κατασκευασμένη από τσιμεντοειδούς βάσης υλικό, θα πρέπει να είναι νωπή.

Η εφαρμογή γίνεται με χρήση της ίδιας της συσκευασίας του προϊόντος. Πιέζουμε ελαφρά το φιαλίδιο, επιτρέποντας τη διασπορά όσης ποσότητας χρειάζεται στην επιφάνεια που θέλουμε να τεχνοτροπήσουμε. Ελάχιστη ποσότητα είναι ικανή για τη δημιουργία του επιθυμητού αποτελέσματος. Η επιφάνεια πρέπει να αφεθεί έως ότου στεγνώσει εντελώς και γίνει βαθιά (για δάπεδα). Στη συνέχεια, εφαρμόζουμε σε στεγνή επιφάνεια, για τη μακροβιότητα της απόχρωσης, βερνίκι προστασίας βάσης διαλύτου. Ενδεικτικά αναφέρεται το βερνίκι VISTA για ματ όψη, το DECOFIN EPOXY SF (εποξειδικό γυαλιστερό βερνίκι 2 συστατικών) και το DECOFIN POLYURETHANE (πολυουρεθανικό ματ βερνίκι 2 συστατικών).

#### 2. Εφαρμογή της πούδρας ως πρόσθετο στο DECO LIQUID GLASS.

Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να δεχθεί την κατάλληλη προεργασία που είναι απαραίτητη για την εφαρμογή. Νέες βαμμένες τοιχοποιίες, βάφονται με βερνίκι μετά την πάροδο 15 ημερών. Επιφάνειες ήδη βαμμένες με πλαστικά ή ριπολίνες, αρκεί να είναι απαλλαγμένες από σκόνες.

Αναμειγνύουμε το LUSSO D'ORO στο συστατικό Α, αναδεύοντας επιμελώς για 2-3 λεπτά για να επιτύχουμε ομοιόμορφη κατανομή του στη μάζα του υγρού γυαλιού. Αφήνουμε να 'ηρεμήσει' για 1-2 λεπτά και επαναλαμβάνουμε την ανάδευση για 2 λεπτά, έως ότου ομογενοποιηθεί πλήρως. Στη συνέχεια, αναμειγνύουμε το συστατικό Α με το συστατικό Β. Το υλικό εφαρμόζεται σε δύο επιστρώσεις, με διαφορά 3ών-4άρων ωρών,

με ρολό μοχέρ ριπολίνης για τοιχοποιία ή πινέλο για μικρές επιφάνειες. Σε περίπτωση δημιουργίας πατίνας η εφαρμογή γίνεται με φυσικό σφουγγάρι ή με απομίμηση φυσικού σφουγγαριού, ταμποναριστά.

### ■ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οι πούδρες LUSSO D'ORO δεν διασπείρονται σε βερνίκια βάσεως νερού, οπότε και δεν προτείνεται η ανάμειξή τους σε αυτά.

### ■ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Σε επιφάνειες που έχει προηγηθεί τεχνοτροπία, αναδεικνύεται η τελική όψη της κάθε διακοσμητικής απόφασης στα σημεία που έχει γίνει εφαρμογή με επίπαση. Αντίθετα, η διασπορά του LUSSO D'ORO στο DECO LIQUID GLASS, προσφέρει ένα ομογενοποιημένο στο σύνολό του έγχρωμο αποτέλεσμα.
- Κατά την ανάμειξη του LUSSO D'ORO με το DECO LIQUID GLASS, συνιστάται να επαναλαμβάνεται η ανάδευση τακτικά και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, ώστε να επιτυγχάνεται ομαλή διασπορά της πούδρας στην επιφάνεια.
- Σε κάθετες επιφάνειες (τοιχούς), βάλτε στο ρολό ή το πινέλο, τόση ποσότητα όση είναι απαραίτητη, προκειμένου να μην δημιουργούνται 'τρεξίματα'.
- Για την αποφυγή εκροής αλάτων από το πότισμα σε νέες κεραμικές ή τσιμεντένιες γλάστρες, κρίνεται απαραίτητη η επάλειψή τους εσωτερικά με τσιμεντοειδές στεγανωτικό D-9 της DUROSTICK.
- Η χρήση του LUSSO D'ORO ως πρόσθετο στο DECO LIQUID GLASS, είναι κατάλληλη για διακοσμητικές εφαρμογές και επιφάνειες **εσωτερικών χώρων**.

### ■ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Καθαρίζουμε τα χέρια με νερό και σαπούνι. Ο καθαρισμός των εργαλείων όταν εργαζόμαστε με τα βερνίκια διαλύτου, γίνεται με το διαλυτικό που προτείνεται για το αντίστοιχο βερνίκι.

### ■ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής (με επίπαση ή ως πρόσθετο στο DECO LIQUID GLASS) και τις αισθητικές 'απαιτήσεις' της εφαρμογής.

# LUSSO D'ORO



## Διακοσμητική πούδρα τεχνοτροπίας

### ■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται στην εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία του, έως πέντε χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής.

### ■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως επιβλαβές. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

### ■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κασετίνα 12 φιαλίδια των 70ml.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
■ Μορφή - Χρώμα	Σκόνη - Χρυσό, Ασημί, Χαλκός
■ Ειδικό βάρος χρυσού-χαλκού	0,95±0,05kg/l
■ Ειδικό βάρος ασημένιου	0,15±0,05kg/l

### DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,  
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

**ΑΘΗΝΑ:** ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,  
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350  
Φαξ: 210 55 99 612

**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:** ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44  
ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22  
Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365  
Φαξ: 2310 797 367

Email: [info@durostick.gr](mailto:info@durostick.gr)