

№40 Α΄ ΥΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ



Αστάρι εσωτερικής χρήσης



■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Βινυλικό, υδατοδιαλυτό, ελαστικό αστάρι εσωτερικής χρήσης. Σταθεροποιεί τις πορώδεις επιφάνειες που πρόκειται να βαφούν και τις προετοιμάζει κατάλληλα, αυξάνοντας την πρόσφυση πλαστικών και ακρυλικών χρωμάτων. Μειώνει την απορροφητικότητα του σοβά, παρέχοντας οικονομία στην κατανάλωση χρώματος. Άοσμο, συνιστάται για χρήση ακόμη και σε χώρους που δεν αερίζονται επαρκώς.

■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το DUROSTICK №40 Α΄ ΥΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ εφαρμόζεται σε εσωτερικές οικοδομικές επιφάνειες από σοβά, νοβοπάν και σπατουλαριστούς τοίχους. Σε γυψοσανίδες, προτείνεται η χρήση του μικρομοριακού σταθεροποιητή AQUAFIX ή ΑΣΤΑΡΙΟΥ ΔΙΑΛΥΤΟΥ της DUROSTICK.

■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Η επιφάνεια που θα ασταρωθεί πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή, απαλλαγμένη από σαθρά σημεία και σκόνης.

2. Εφαρμογή

Αναδεύστε καλά πριν από τη χρήση. Εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολό, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 5°C έως 35°C. Αραιώνεται με καθαρό νερό, σε αναλογία Α΄ ΥΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ: νερό, 1:2. Βάφεται μετά από 8 ώρες, ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία).

■ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό και διάλυμα απορρυπαντικού, αμέσως μετά τη χρήση τους.

■ ΑΠΟΔΟΣΗ

Περίπου 12-15m²/lt, ανάλογα με την απορροφητικότητα και την αραιώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από τον παγετό, για 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

No40 Α΄ ΥΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ



Αστάρι εσωτερικής χρήσης

■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.
Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά.
Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 750ml
Δοχείο 3lt, 25lt.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
■ Μορφή - Χρώμα	Συμπυκνωμένο γαλάκτωμα - Λευκό, γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει
■ Ειδικό βάρος	1,00±0,05kg/lt
■ Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5°C έως +35°C
■ Χρόνος στεγνώματος	3 ώρες στους +20°C

Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):

Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/η: «Συνδετικά Αστάρια», Τύπος Υ): 30gr/lt (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 29gr/lt Π.Ο.Ε.

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350
Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44
ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365
Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr