

Ινοπλισμένο πολυμερικό κονίαμα τοποθέτησης κορφιάδων



■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Πολυμερικό, ινοπλισμένο, αντυπαγετικό, μη συρρικνούμενο κονίαμα με υψηλή εργασιμότητα, πρόσφυση και ευκαμψία.

Διασφαλίζει άρρηκτη συγκόλληση και λύση στα προβλήματα των κεραμοσκεπών που δημιουργούνται από έντονα καιρικά φαινόμενα και τα οποία προκαλούν αποκόλληση των κορφιάδων. Διατίθεται σε κεραμιδί ανοιχτό.

Κατατάσσεται ως κονίαμα τοιχοποιίας γενικής χρήσης (G) κατά EN 998-2.

■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το PERLAFIX είναι κατάλληλο για την άρρηκτη συγκόλληση κορφιάδων, ακροκεράμων, καθώς και για τη σφράγιση φωλιών στις απολήξεις περιμετρικά των κεραμιδιών.

Αποτελεί ιδανική επιλογή και σε περίπτωση αποκόλλησης κεραμιδιών μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα.

■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Οι επιφάνειες εφαρμογής των κεραμιδιών πρέπει να είναι σταθερές, καθαρές και απαλλαγμένες από σκόνες, σαθρά υλικά κ.ά.

2. Εφαρμογή

Αδειάζουμε το περιεχόμενο του σάκου σε καθαρό δοχείο με νερό, σε αναλογία 25kg κονία προς 4,0-4,5lt νερό και αναδεύουμε με δράπανο χαμηλών στροφών ή με μπετονιέρα ανάμειξης κονιαμάτων, έως ότου δημιουργηθεί μία ομοιογενής μάζα χωρίς σβώλους.

Στη συνέχεια, διαβρέχουμε τα σημεία που θα επικαλυφθούν και επιστρώνουμε το PERLAFIX με μυστρί.

Η τοποθέτηση των κορφιάδων και η σταθεροποίησή τους γίνονται εντός 5 λεπτών.

Μετά την εφαρμογή και την παρέλευση τουλάχιστον 24ώρων ωρών, συνιστάται η χρήση του



Ινοπλισμένο πολυμερικό κονίαμα τοποθέτησης κορφιάδων

επαλειφόμενου κονιάματος στεγανοποίησης D-9 ή του εύκαμπτου στεγανωτικού κονιάματος 2 συστατικών DUROFLEX POWDER της DUROSTICK κεραμιδί χρώματος, για τη διασφάλιση πρόσθετης στεγανοποίησης του εμφανούς κονιάματος.

Σημείωση: Για αποχρώσεις κεραμιδιών Ώχρα ή Κοραλί, η κόλλα D-5 για πέτρες (διαθέσιμη σε 25kg) της DUROSTICK δύναται να χρωματιστεί στη μάζα της με DUROCOLOR POWDER-C (υδατοδιαλυτές χρωστικές σε μορφή πούδρας). Η απόχρωση Ώχρα επιτυγχάνεται με την προσθήκη στο νερό ανάμειξης μίας συσκευασίας 250gr No30 DUROCOLOR POWDER-C, ενώ το Κοραλί με μία συσκευασία 250gr No35, στα 25kg D-5.

■ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό, αμέσως μετά τη χρήση τους.

■ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 14kg/m²/cm πάχους στρώσης.

■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται στην εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία του, σε ξηρούς και σκιερούς χώρους, για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν περιέχει τσιμέντο Portland. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτόσακος 25kg σε παλέτα 1.500kg.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

(Συνθήκες μετρήσεων 20°C και 65% R.H.)

■ Μορφή - Χρώμα	Ινοπλισμένη τσιμεντοειδής κονία - Κεραμιδί ανοιχτό
■ Φαινόμενη πυκνότητα ξηρού κονιάματος	1,45±0,05kg/lt
■ Φαινόμενη πυκνότητα νωπού κονιάματος	2,00±0,05kg/lt
■ Μέγιστη διάμετρος κόκκου	5mm
■ Απαίτηση σε νερό	4,0lt νερό σε 25kg κονία
■ Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5°C έως +35°C
■ Θερμοκρασιακή αντοχή	Από -30°C έως +80°C
■ Χρόνος ζωής στο δοχείο	3 ώρες
■ Αντοχή σε παγετό	Άριστη

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

■ Αντοχή 28 ημερών, κατά EN 1015-11, σε:	
• κάμψη	4,00±0,50 N/mm ²
• Θλίψη	20,00±1,00 N/mm ²
■ Αντοχή 28 ημερών, κατά EN 1015-12, σε:	
• πρόσφυση	1,00±0,10 N/mm ²
■ Τριχοειδής απορρόφηση νερού (c) κατά EN 1015-18	≤ 0,25kg/m ² ·min ^{0.5}
■ Αντίδραση στη φωτιά	Class A1

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350
Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44
ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365

Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr