

## RELIEF



## Ανάγλυφο επίχρισμα



#### ■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Υψηλής αντοχής, λευκό, προστατευτικό, διακοσμητικό ανάγλυφο επίχρισμα. Λόγω της ειδικής ακρυλικής ρητίνης που περιέχεται στη σύνθεσή του έχει ισχυρή πρόσφυση, μεγάλη καλυπτικότητα και εξαιρετική αντοχή στους ατμοσφαιρικούς ρύπους, τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και την υγρασία. Δουλεύεται εύκολα και απλώνει καλά, χωρίς να κάνει ματίσεις.

#### ■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το DUROSTICK RELIEF είναι κατάλληλο για όλες τις νέες και παλαιές επιφάνειες από σοβά, μπετόν, ξύλο, νοβοπάν και άλλες επιφάνειες, μετά από κατάλληλη προετοιμασία. Χάρη στις στεγανοποιητικές του ιδιότητες είναι ιδανικό για παραθαλάσσιες κατασκευές. Με τη χρήση ειδικών αφρωδών και λαστιχένιων ρολών, δημιουργείται ποικιλία διακοσμητικών σχεδίων, ενώ ταυτόχρονα καλύπτονται μικροατέλειες στις εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες όπου εφαρμόζεται.

#### ■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

##### 1. Προετοιμασία υποστρώματος

Οι επιφάνειες από μπετόν και μαρμαροσοβά πρέπει να είναι στεγνές, απαλλαγμένες από σαθρά σημεία, λάδια και σκόνη και να έχουν περάσει τουλάχιστον 30 ημέρες από την κατασκευή τους.

**Για ήδη βαμμένες με RELIEF σταθερές επιφάνειες,** αρκούν 2 επιστρώσεις ακρυλικών χρωμάτων DUROSTICK (ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ 100% ακρυλικό για προστασία από μούχλα ή ακρυλικό με 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ) για διατήρηση του επιχρίσματος.

**Ξεφλουδισμένες επιφάνειες,** αφού αφαιρεθούν τα σαθρά σημεία, ασταρώνονται με ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ 100% ή μικρομοριακό σταθεροποιητή AQUAFIX της DUROSTICK.

**Για στοκάρισμα,** εφαρμόζουμε DUROSTICK GRANULAR προκειμένου να καλύψουμε ατέλειες πάχους 1-20mm. Ακολουθεί αστάρωμα της τοιχοποιίας.



## Ανάγλυφο επίχρισμα

Σε περίπτωση αποκολλημένων σημείων του RELIEF, αφαιρούμε τα κομμάτια με σπάτουλα και ασταρώνουμε τα σημεία.

Για νέες επιφάνειες από μπετόν, φροντίζουμε να αφαιρέσουμε λάδια ξυλοτύπων (εάν υπάρχουν) με βιοδιασπώμενο καθαριστικό λαδιών BIOCLEAR BIOMΗΧΑΝΙΚΟ. Στη συνέχεια, επαλείφουμε 2 επιστρώσεις 1mm με τον αναστολέα διάβρωσης RUST FREE POWDER της DUROSTICK, σημεία ακάλυπτου σπλισμού (εάν υπάρχουν). Αφού στεγνώσει, καλύπτουμε τα σημεία με ταχύπηκτο επισκευαστικό κονίαμα με αναστολέα διάβρωσης DS-247 ή με θιξοτροπικό επισκευαστικό ταχείας πήξης DS-245 POWER MORTAR RAPID της DUROSTICK. Τέλος, ασταρώνουμε με ΑΣΤΑΡΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ αραιωμένο με THINNER 101 της DUROSTICK ή white spirit.

Για νέες επιφάνειες από μαρμαροσοβά, τρίβουμε με πατόχαρτο Νο60 και ασταρώνουμε με ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ 100%, μικρομοριακό σταθεροποιητή AQUAFIX ή ΑΣΤΑΡΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ της DUROSTICK.

Πρασιτισμένες ή μαυρισμένες επιφάνειες, καθώς και επιφάνειες με μούχλα, αφού καθαριστούν με DUROSTICK D-95 CLEANER, ξεπλυθούν επιμελώς και στεγνώσουν, ασταρώνονται με ΑΣΤΑΡΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ ή μικρομοριακό σταθεροποιητή AQUAFIX.

Λερωμένες επιφάνειες από καπνιά και καυσαέρια, καθαρίζονται με βιοδιασπώμενο καθαριστικό BIOCLEAR (για νικοτίνη και καπνιά) ή ασταρώνονται με ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ.

Έντονα ρηγματωμένες επιφάνειες από μαρμαροσοβά, σφραγίζονται με ταχύπηκτο σοβά D-32, ενώ επιφάνειες από μπετόν με επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα D-55 της DUROSTICK και στη συνέχεια ασταρώνονται. Ιδανικά, σε επιφάνειες με έντονες συστολοδιαστολές, συνιστάται η εφαρμογή του εύκαμπτου, υδαταπωθητικού σοβά HYDROSTOP PLASTER ELASTIC ή του εύκαμπτου, επισκευαστικού τσιμεντοκονιάματος πολλαπλών χρήσεων MEGAFIX.

Για πλήρωση αρμών περιμετρικά σε κάσες πορτών και παραθύρων, χρησιμοποιούμε εσωτερικά τον βαφόμενο ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΤΟΚΟ ή εξωτερικά το ελαστομερές σφραγιστικό DUROFLEX-PU ή το πολλαπλών εφαρμογών σφραγιστικό και συγκολλητικό DS POLYMER.

### 2. Εφαρμογή

Αναδεύουμε καλά πριν από τη χρήση. Το DUROSTICK RELIEF εφαρμόζεται με συνηθισμένο ρολό πλαστικού χρώματος και προτού στεγνώσει, δουλεύεται με ειδικό αφρώδες ρολό για να δημιουργηθεί το επιθυμητό ανάγλυφο σχέδιο. Επαναβάφεται με ακρυλικό χρώμα DUROSTICK με 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ή ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ.

#### ■ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό και διάλυμα απορρυπαντικού, αμέσως μετά τη χρήση τους.

#### ■ ΑΠΟΔΟΣΗ

Περίπου 1-1,5m<sup>2</sup>/kg ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

#### ■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από τον ήλιο και τον παγετό, για 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

#### ■ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Βαμμένες επιφάνειες με DUROSTICK RELIEF συνιστάται να πλένονται μετά την πάροδο 15 ημερών από τη βαφή τους, με μαλακό σφουγγάρι και ήπιο απορρυπαντικό.

#### ■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

#### ■ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Να μην εφαρμόζεται εάν υπάρχει πιθανότητα βροχής ή παγετού για τις επόμενες 18 ώρες.

# RELIEF



## Ανάγλυφο επίχρισμα

### ■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχείο 5kg (σε παλέτα 120 δοχείων)

Δοχείο 15kg (σε παλέτα 48 δοχείων).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
■ Χρώμα	Λευκό που δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου
■ Αποχρώσεις	Χρωματίζεται με 20 βασικές χρωστικές DUROCOLOR (σε συσκευασία σύριγγας των 20ml) που δημιουργούν 120 ανεξίτηλες αποχρώσεις.
■ Αντοχή στο πλύσιμο	> 15.000 κύκλους (κατά DIN 53778)
■ Στιλπνότητα	Ματ
■ Χρόνος στεγνώματος	Μία ώρα (στην αφή), ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες
■ Χρόνος επαναβαφής	4-5 ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες
■ Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +8°C έως +35°C

### Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):

Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/γ: «Για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος», Τύπος Υ): 40gr/lt (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 34gr/lt Π.Ο.Ε.

### DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,  
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

**ΑΘΗΝΑ:** ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,  
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350  
Φαξ: 210 55 99 612

**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:** ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44  
ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365

Φαξ: 2310 797 367

Email: [info@durostick.gr](mailto:info@durostick.gr)