

# STUCOFIX ELASTIC PUTTY



Ελαστικός στόκος αρμών, ρωγμών & εξομάλυνσης επιφανειών



## ■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ελαστομερής στεγανοποιητικός στόκος με κεραμικά σφαιρίδια, έτοιμος προς χρήση, άσμος, χωρίς διαλύτες. Κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση, δουλεύεται εύκολα και είναι πολύ χαμηλής συρρίκνωσης. Προσφύεται ιδανικά σε αδρές και πορώδεις επιφάνειες, χωρίς αστάρι. Ως υλικό εξομάλυνσης, προσδίδει λεία επιφάνεια, έτοιμη για βαφή με υδατοδιαλυτά χρώματα, χωρίς αστάρι.

## ■ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Άριστη πρόσφυση σε όλα τα απορροφητικά υποστρώματα.
- Δεν επηρεάζεται από τα αλκάλια του τσιμέντου.
- Μεγάλη γεμιστική ικανότητα και ελαστικότητα.
- Σφράγιση και στεγανοποίηση εύκολα, γρήγορα, οικονομικά.
- Θιξοτροπικό, δεν 'κρεμάει', δεν ρηγματώνει.
- Στεγνώνει γρήγορα.
- Ιδιαίτερη αντοχή στον χρόνο.
- Τρίβεται και βάφεται με ιδιαίτερη ευκολία.
- Χρωματίζεται με σύριγγες DUROCOLOR σε 120 αποχρώσεις.

## ■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το STUCOFIX ELASTIC PUTTY καλύπτει πλήθος εύκαμπτων εφαρμογών σφράγισης, στεγανοποίησης και εξομάλυνσης, σε επιφάνειες από σοβά, μπετόν, τούβλα, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, ξύλο, MDF κ.ά. **Γυψοσανίδες-Τσιμεντοσανίδες:** Σφράγιση αρμών και τριχοειδών ρωγμών, καθώς και στοκάρισμα οπών από βίδες. Ιδανικό και για το σπατουλάρισμα γυψοσανίδων και τσιμεντοσανίδων, πριν τη βαφή τους.

**dB BLOCK:** Σπατουλάρισμα της πολυχρηστικής πάστας (ηχομονωτικού, θερμομονωτικού, στεγανωτικού και αντιρηγματικού επιχρίσματος), χωρίς αστάρι, προκειμένου να ακολουθήσει η βαφή του με SUPER ECO ή ελαστομερή χρώματα.

**Τοιχοποιίες από σοβά ή μπετόν:** Καλύπτει ρωγμές από 0,1mm-10mm σε τοίχους και δεν ευνοεί την επανεμφάνισή τους. Σε ρωγμές πλάτους και βάθους άνω των 10mm προηγείται τοποθέτηση κορδονιού πλήρωσης αρμών. Κατάλληλος και ως στόκος σπατουλαρίσματος σε εσωτερικούς τοίχους και ταβάνια από σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα.

**Ρωγμές σε ταράτσες:** Καλύπτει ρωγμές από 0,1mm-3mm, καθώς και τριχοειδείς, με τη βοήθεια

## STUCOFIX ELASTIC PUTTY



## Ελαστικός στόκος αρμών, ρωγμών &amp; εξομάλυνσης επιφανειών

μεταλλικής σπάτουλας, χωρίς ταινία, σε ταράτσες που πρόκειται να στεγανοποιηθούν με ελαστομερή στεγανωτικά (No 39, TECHNOPROOF, DS-220), πολουρεθανικά (όπως το HYDROSTOP-PU) ή τσιμεντοειδή (HYDROSTOP ROOF, HYDROSTOP 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ).

### ■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

#### 1. Προετοιμασία Επιφάνειας

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, στεγνό και απαλλαγμένο από σκόνες, λάδια, μούχλα, σαθρά σημεία. Οι γυψοσανίδες και οι τσιμεντοσανίδες είναι απαραίτητο να ασταρώνονται με μικρομοριακό σταθεροποιητή AQUAFIX της DUROSTICK, αραιωμένο έως 50% με νερό.

#### 2. Εφαρμογή

Εφαρμόζεται χωρίς αραίωση, 'τραβηχτά' με σπάτουλα του kit DECOLISS, σε πάχος έως 1mm ανά στρώση. Τυχόν 'σπαθιές' στην επιφάνεια, εξομαλύνονται δουλεύοντας με τη σπάτουλα (πάτημα), αμέσως μετά την εφαρμογή.

Εφαρμόζεται και με το ΡΟΛΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ 22cm της DUROSTICK.

Αν ο στόκος στεγνώσει, 'σβήνουμε' 'σπαθιές' ή 'γρέζι' από την επιφάνεια, αποχαρτάροντας ελαφρά με γυαλόχαρτο Νο150. Ακολουθεί και δεύτερη στρώση (εφόσον χρειάζεται), τρίβεται ελαφρά την επόμενη μέρα με γυαλόχαρτο Νο120 ή Νο150, ξεσκονίζεται καλά (η επιφάνεια) και βάφεται.

### ■ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τυχόν υπολείμματα απομακρύνονται με βρεγμένο σφουγγάρι. Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό, αμέσως μετά τη χρήση τους.

### ■ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

**Ως σφραγιστικό:** Ανάλογα με την εφαρμογή.

Ενδεικτικά, 1kg καλύπτει 24 τρέχοντα μέτρα αρμού διαστάσεων 5x5mm.

**Ως υλικό εξομάλυνσης:** 1kg/1,5-2,5m<sup>2</sup>, ανάλογα με την επιφάνεια.

### ■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από τον παγετό, έως 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

### ■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 1kg

Δοχείο 5kg, 15kg.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

■ Βάση	Ακρυλικό πολυμερές
■ Μορφή - Χρώμα	Πάστα - Λευκό
■ Ειδικό βάρος	1,45±0,05kg/lit
■ Χρόνος σχηματισμού επιφανειακού υμένα	Περίπου 30 έως 60 λεπτά
■ Χρόνος στεγνώματος	3 έως 6 ώρες, ανάλογα με το βάθος του αρμού και την υγρασία
■ Χρόνος βαφής	24 ώρες μετά το σπατουλάρισμα
■ Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5°C έως +35°C (έως 70% σχετική υγρασία)
■ Θερμοκρασιακή αντοχή	Από -30°C έως +80°C

### DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,  
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

**ΑΘΗΝΑ:** ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,

Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350

Φαξ: 210 55 99 612

**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:** ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44

ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365

Φαξ: 2310 797 367

Email: [info@durostick.gr](mailto:info@durostick.gr)