



## Πλαστικό χρώμα πολυτελείας



### ■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Πλαστικό, υπέρλευκο χρώμα πολυτελείας, χαμηλής οσμής. Έχει ισχυρή πρόσφυση, δουλεύεται εύκολα και στεγνώνει γρήγορα. Διακρίνεται για την υψηλή απόδοση και καλυπτικότητα του, το ομοιόμορφο άπλωμά του και το βελούδινο ματ φινίρισμα που αναδεικνύει μοναδικά κάθε του απόχρωση. Δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου, είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στο συχνό πλύσιμο (δεν σαπωνοποιείται) και δεν ξεθωριάζει. Έπιτρέπει τη διαπνοή της επιφάνειας, δίνοντας τη δυνατότητα στους υδρατμούς να διαφεύγουν.

### ■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το DUROSTICK SUPER είναι ιδανικό για την προστασία και τη διακόσμηση νέων ή ήδη βαμμένων επιφανειών από σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα, σπατουλαριστές επιφάνειες, νοβοπάν κ.ά., σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Λόγω της ανθεκτικότητάς του στο καθημερινό πλύσιμο είναι ιδανικό για χώρους όπως νοσοκομεία, ξενοδοχεία, γυμναστήρια, σχολεία, παιδικό σταθμό, εστιατόρια, παιδικά δωμάτια κ.ά.

### ■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

#### 1. Προετοιμασία υποστρώματος

Οι επιφάνειες από μπετόν και μαρμαροσοβά πρέπει να είναι στεγνές, απαλλαγμένες από σαθρά σημεία, σκόνης, λίπη, λάδια και να έχουν περάσει τουλάχιστον 30 ημέρες από την κατασκευή τους.

**Λερωμένες επιφάνειες από καπνιά και καυσαέρια,** καθαρίζονται με βιοδιασπώμενο καθαριστικό BIOCLEAN (για νικοτίνη και καπνιά) ή ασταρώνονται με ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ της DUROSTICK.

**Για ήδη βαμμένες σταθερές επιφάνειες,** αρκούν δύο επιστρώσεις με DUROSTICK SUPER.

**Για νέες επιφάνειες από μαρμαροσοβά,** τρίβουμε με πατόχαρτο Νο60 και ασταρώνουμε με Α΄ ΥΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ 100% ή μικρομοριακό σταθεροποιητή AQUAFIX της DUROSTICK.

**Πρασινισμένες ή μαυρισμένες επιφάνειες, καθώς και επιφάνειες με μούχλα,** αφού καθαριστούν με DUROSTICK D-95 CLEANER, ξεπλυθούν επιμελώς και στεγνώσουν, ασταρώνονται με ΑΣΤΑΡΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ



## Πλαστικό χρώμα πολυτελείας

ή μικρομοριακό σταθεροποιητή AQUAFIX της DUROSTICK.

**Για στοκάρισμα**, εφαρμόζουμε STUCOFIX πολτό, STUCOFIX-P, POWDER COAT, GRANULAR ULTRA ή GRANULAR της DUROSTICK ή/και συνδυασμό αυτών, ανάλογα με τις ατέλειες της επιφάνειας και το πόσο λείο φινίρισμα επιθυμούμε. Ακολουθεί αστάρωμα της τοιχοποιίας.

**Για ήδη βαμμένες σταθερές επιφάνειες**, αρκούν 2 επιστρώσεις με SUPER της DUROSTICK.

**Λερωμένες επιφάνειες από καπνιά και καυσαέρια**, καθαρίζονται με βιοδιασπώμενο καθαριστικό BIOCLEAN (για νικοτίνη και καπνιά) ή ασταρώνονται με ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ.

**Ξεφλουδισμένες επιφάνειες**, αφού αφαιρεθούν τα σαθρά σημεία, ασταρώνονται με ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ 100% ή μικρομοριακό σταθεροποιητή AQUAFIX.

**Έντονα ρηγματωμένες επιφάνειες από μαρμαροσοβά**, σφραγίζονται με ταχύπηκτο σοβά D-32, ή με το εύκαμπτο κονίαμα πολλαπλών χρήσεων MEGAFIX της DUROSTICK και στη συνέχεια ασταρώνονται.

**Για πλήρωση αρμών περιμετρικά σε κάσες πορτών και παραθύρων**, χρησιμοποιούμε εσωτερικά τον βαφόμενο ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΤΟΚΟ ή το πολλαπλών εφαρμογών σφραγιστικό και συγκολλητικό DS POLYMER.

### 2. Εφαρμογή

Το DUROSTICK SUPER αραιώνεται με νερό, σε αναλογία 5-10%, ανάλογα με το υπόστρωμα, αναδεύοντας καλά. Οι βάσεις DARK, TRANSPARENT αραιώνονται με νερό, σε αναλογία 2-5%. Εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless σε 2 επιστρώσεις. Η δεύτερη επίστρωση ακολουθεί, αφού στεγνώσει πλήρως η πρώτη.

#### ■ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό και διάλυμα απορρυπαντικού, αμέσως μετά τη χρήση τους.

#### ■ ΑΠΟΔΟΣΗ

Περίπου 11-13m<sup>2</sup>/lt ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.

#### ■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από τον ήλιο και τον παγετό, για 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

#### ■ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Βαμμένες επιφάνειες με DUROSTICK SUPER συνιστάται να πλένονται μετά την πάροδο 15 ημερών από τη βαφή τους, με μαλακό σφουγγάρι και ήπιο απορρυπαντικό.

#### ■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

#### ■ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Να μην εφαρμόζεται εάν υπάρχει πιθανότητα βροχής ή παγετού για τις επόμενες 12 ώρες.

#### ■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 750ml  
Δοχείο 3lt (σε παλέτα 120 δοχείων)  
Δοχείο 10lt (σε παλέτα 48 δοχείων).



## Πλαστικό χρώμα πολυτελείας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
■ Χρώμα	Λευκό που δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου
■ Αποχρώσεις	Χρωματίζεται με 20 βασικές χρωστικές DUROCOLOR (σε συσκευασία σύριγγας των 20ml) που δημιουργούν 120 ανεξίτηλες αποχρώσεις. Οι βάσεις PAL, DARK, TRANSPARENT, χρωματίζονται μέσω του συστήματος COLOR COLLECTION σε κάθε επιθυμητή απόχρωση.
■ Αντοχή στο πλύσιμο	> 19.000 κύκλους (κατά DIN 53778)
■ Στιλπνότητα	Ματ
■ Χρόνος στεγνώματος	Μία ώρα (στην αφή), ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες
■ Χρόνος επαναβαφής	4-5 ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες
■ Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +8°C έως +35°C

### Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):

Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/γ: «Για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος», Τύπος Υ): 40gr/lt (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 39gr/lt Π.Ο.Ε.

### DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,  
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

**ΑΘΗΝΑ:** ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,  
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350  
Φαξ: 210 55 99 612

**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:** ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44

ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365

Φαξ: 2310 797 367

Email: [info@durostick.gr](mailto:info@durostick.gr)