

# ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ ΝΕΡΟΥ



## Υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων



### ■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ιδανικό υπόστρωμα υδατικής διασποράς, ακρυλικής βάσης, για κάθε υδατοδιαλυτό βερνικόχρωμα. Απλώνει ομοιόμορφα, παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε νέες επιφάνειες, καθώς και σε ήδη βαμμένες με παλαιά βερνικοχρώματα διαλύτη. Δουλεύεται και τρίβεται εύκολα, έχει υψηλή καλυπτικότητα και στεγνώνει γρήγορα. Προετοιμάζει εξαιρετικά κάθε επιφάνεια ώστε να δεχθεί την τελική βαφή. Άοσμο, ιδανικό για εφαρμογή σε κλειστούς χώρους που δεν αερίζονται επαρκώς.

### ■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η DUROSTICK ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ ΝΕΡΟΥ εφαρμόζεται σε νέες ή παλαιές στοκαρισμένες ξύλινες επιφάνειες (πόρτες, παράθυρα), καθώς και σε σπατουλαρισμένες επιφάνειες από μαρμαροσοβά και γυψοσανίδα. Συνιστάται για παιδικά δωμάτια, νοσοκομεία, σχολεία κλπ. Κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

### ■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

#### 1. Προετοιμασία επιφάνειας

Η επιφάνεια που θα ασταρωθεί πρέπει να έχει τριφτεί με το κατάλληλο γυαλόχαρτο, να είναι στεγνή, καθαρή, χωρίς σκόνες, λάδια και άλατα.

#### Νέες ξύλινες επιφάνειες

Αφαιρούμε όποιους ρόζους απαιτείται και διασφαλίζουμε αντιμυκητική προστασία και προστασία από ξυλοφάγα έντομα με άχρωμο, υδατοδιαλυτό συντηρητικό εμποτισμού DUROXYL Aqua TOTAL WOOD PROTECTION της DUROSTICK. Αφού στεγνώσει, στοκάρουμε με STUCOFIX πολτό και τρίβουμε με το κατάλληλο γυαλόχαρτο τις επιφάνειες για να λειανθούν. Στη συνέχεια, απομακρύνουμε τη σκόνη, εφαρμόζουμε μία έως δύο επιστρώσεις ακρυλική ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ ΝΕΡΟΥ. Αφού στεγνώσει και τριφτεί, ολοκληρώνουμε την εφαρμογή με 2 επιστρώσεις με ριπολίνη DUROLUX AQUA της DUROSTICK.

# ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ ΝΕΡΟΥ



## Υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων

### Παλιές ξύλινες επιφάνειες

Απομακρύνουμε επιμελώς τα σαθρά χρώματα και στοκάρουμε με STUCOFIX πολτό όποιες ατέλειες. Ακολουθείται η ίδια διαδικασία όπως στην ενότητα 'Νέες ξύλινες επιφάνειες' (από το στοκάρισμα και έπειτα).

### Τοιχοποιία από γυψοσανίδα

Στοκάρουμε με STUCOFIX-P, STUCOFIX πολτό ή DUROSTICK D-67 και στη συνέχεια εφαρμόζουμε ακρυλική ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ ΝΕΡΟΥ της DUROSTICK.

### Τοιχοποιία από μαρμαροσοβά

Στοκάρουμε με STUCOFIX πολτό, STUCOFIX-P ή POWDER COAT και στη συνέχεια εφαρμόζουμε ακρυλική ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ ΝΕΡΟΥ της DUROSTICK. Βάφουμε με ριπολίνη, πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα της DUROSTICK, δημιουργώντας ένα τέλειο αποτέλεσμα, υψηλών αντοχών.

## 2. Εφαρμογή

Αναδεύστε καλά πριν από τη χρήση. Η ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ ΝΕΡΟΥ εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless και αραιώνεται 5-10% με καθαρό νερό. Αφού στεγνώσει, τρίβεται με το κατάλληλο γυαλόχαρτο για τη δημιουργία μιας λείας επιφάνειας στην οποία εφαρμόζεται το τελικό χρώμα.

### ■ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία βαθφής καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση τους με άφθονο νερό και στη συνέχεια με απορρυπαντικό.

### ■ ΑΠΟΔΟΣΗ

Περίπου 10-12m<sup>2</sup>/lt ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

### ■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Σε κλειστά δοχεία και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης, για 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

### ■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.

Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

### ■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 750ml

Χαρτοκιβώτιο 4 τεμ. 2,5lt.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

■ Μορφή - Χρώμα	Θιξοτροπικό υγρό - Λευκό
■ Ρητίνη	Ακρυλική
■ Ειδικό βάρος	1,50±0,50kg/lt
■ Ιξώδες	1650±500 cP (spindle 3/20 rpm)
■ Στερεά κατα βάρος	57-65% w/w
■ Στερεά κατ'όγκο	37-43% w/v
■ pH	8,00±0,50
■ Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +10°C έως +35°C
■ Μέθοδος εφαρμογής	Πινέλο, ρολό ή πιστόλι
■ Αραίωση	5-10% κατ'όγκο με καθαρό νερό
■ Χρόνος στεγνώματος	Στην αφή σε περίπου μία ώρα, ανάλογα με τις συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία)
■ Επαναβαφή	Μετά από 5-6 ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία)

### Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):

Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/Ζ: «Αστάρια», Τύπος Υ): 30gr/lt (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 20gr/lt Π.Ο.Ε.

### DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,  
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,  
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350  
Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.Π.Ε. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44  
ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365

Φαξ: 2310 797 367

Email: [info@durostick.gr](mailto:info@durostick.gr)